

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ**

ТУ 20.59.20-035-52470838-2018

НАЗНАЧЕНИЕ

Состав предназначен для защиты дерева от влаги, не давая ей намокать и соответственно загнивать. Состав обеспечит вид натурального дерева естественных тонов с подчеркнутыми волокнами и текстурой, защищает обработанную поверхность от разрушительного воздействия воды, а также от растрескивания, отслаивания. Состав не препятствует проникновению воздуха и пара, тем самым сохраняя ключевые характеристики древесины неизменными, предотвращает образование грибка и плесени.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав может применяться для наружных и внутренних работ. Применяется в жилищно-гражданском строительстве, промышленном строительстве, сельском строительстве, транспортном машиностроении и быту.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Слегка тонирует древесину в желтоватый оттенок;
- Придает древесине шелковистый блеск;
- Не оказывает вредного влияния на людей и животных;
- Пожаро- и взрыво- безопасен.

УСЛОВИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предлагаемая к обработке деревянная поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и грязи. Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками, пропиточными и другими составами, а так же имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением состава необходимо тщательно очистить. Обработка может проводиться при любых температурах окружающей среды, обеспечивающих жидкое и гомогенное состояние состава. Не допускается обработка мерзлой древесины с наледью. Обработанная поверхность может эксплуатироваться как в условиях закрытых сухих помещений, так и в атмосферных условиях, при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха не более 80%.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением состав необходимо тщательно перемешать. На деревянную поверхность состав может наноситься кистью, валиком или тампоном (не ворсистой тканью). Нанесение состава при расходе не менее 100 г/м², в один слой, без учета потерь, обеспечивает надежную и долговременную защиту древесины. Время высыхания 24 часа при условии, что температура окружающего воздуха не ниже +20°C, относительная влажность воздуха не более 70%, влажность древесины не более 20%, плотность древесины 400-550 кг/м³. По окончании работ оборудование и инструмент промыть растворителем. Тару утилизировать как бытовые отходы.

Отклонение температуры воздуха, влажности воздуха, плотности и влажности древесины от условий указанных выше, влечет за собой изменение времени сушки и количества нанесений.

ТИП СРЕДСТВА

Масляная эмульсия для древесины на основе натурального льняного масла с добавлением растворителя.

МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ

Пропитка не образует на поверхности изделий плотной пленки, характерной для многих других защитных составов. Состав проникает непосредственно в структуру материала, наделяя ее определенными свойствами.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Хранение состава должно осуществляться в таре поставки при условии сохранения герметичности при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Состав при нанесении, эксплуатации и хранении не выделяет в окружающую среду веществ, вредных для здоровья жизни людей. В помещениях, где проводят работы с составом, должна быть естественная или механическая приточно-вытяжная вентиляция. При работе следует соблюдать санитарно-гигиенические требования, работать, используя средства индивидуальной защиты: очки защитные, респиратор, резиновые перчатки. Не допускать попадания состава внутрь организма. При попадании состава на кожу смыть теплой водой с мылом, при попадании в глаза промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

Гарантийный срок хранения состава в таре поставки - 12 месяцев с момента изготовления, при условии сохранности и герметичности тары.

Срок годности состава в таре поставки - 18 месяцев с момента изготовления, при условии сохранности и герметичности тары.

Гарантийный срок эксплуатации покрытия - 1 год. При повторном нанесении состава зачищение и шлифование поверхности не требуется.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данную инструкцию без предварительного уведомления покупателя. Измененный текст инструкции публикуется на сайте производителя www.negorin.ru не позднее 5 (пяти) рабочих дней после внесения изменений.

Инструкция выдана на партию №